19 BUNDESREPUBLIK

@ Offenlegungsschrift

G11B7/24

(5) Int. Cl. 3:

DEUTSCHLAND

ode 3224647 A1

H 04 N 5/76



- Aktenzeichen:
- 2 Anmeldetag:
- Offenlegungstag:

P 32 24 647.1-53

1. 7.82

24. 2.83

PATENTAMT

(3) Unionspriorität: (2) (3) (3) 01.07.81 JP P102467-81

Pioneer Electronic Corp.; Pioneer Video Corp., Tokyo, JP

(74) Vertreter:

Grünecker, A., Dipl.-Ing.; Kinkeldey, H., Dipl.-Ing. Dr.-Ing.; Stockmair, W., Dipl.-Ing. Dr.-Ing. Ae.E. Cal Tech; Schumann, K., Dipl.-Phys. Dr.rer.nat.; Jakob, P., Dipl.-Ing.; Bezold, G., Dipl.-Chem. Dr.rer.nat.; Meister, W., Dipl.-Ing.; Hillogs H. Dipl.-Ing.; Meyer-Plath H. Dipl.-Ing. Dr.-Ing. Hilgers, H., Dipl.-Ing.; Meyer-Plath, H., Dipl.-Ing. Dr.-Ing., Pat.-Anw., 8000 München

(7) Erfinder:

Kato, Hiroshi, Saitama, JP; Uchidoi, Masataka; Ebe, Masaomi, Yamanashi, JP



Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

(A) Optische Platte

Eine optische Platte ist mit einer Schutzschicht versehen, die ein Klebstoff ist, der bei Raumtemperatur im Falle einer einseitigen Platte nichtklebrig ist, und der verwendbar ist als klebriger Klebstoff bei Raumtemperatur im Falle einer zweiseltigen Platte, die aus zwei einseitigen Platten hergestellt ist, die (32 24 647) miteinander verbunden sind.

## GRÜNECKER, KINKELDEY, STOCKMAIR & PARTNER

1

PATENTANWÄLTE

A GRUNECKER, DA 441
DA H KINKELDEY, DA 441
CH W. STOCKMAIR, DA 444 ICATE ICATE OF R. SCHUMANN, DA 444
CH G. BEZOLD, DA 0444
W MEISTER, DA 444
D. H. HILGERS, DA 444
CH H. HILGERS, DA 444
D. R. H. MEYER-PLATH, DA 444
D. H. MEYER-PLATH, DA 444

5

8000 MÜNCHEN 22 MYIMLIANSTRASSE 43

P 17 393-57/ar 1. Juli 1982

10

- 1) PIONEER ELECTRONIC CORPORATION
  No. 4-1, Meguro 1-chome,
  Meguro-ku, Tokyo, Japan
  - PIONEER VIDEO CORPORATION No. 4-1, Meguro 1-chome, Meguro-ku, Tokyo, Japan

20

Optische Platte

## Patentansprüche

Optische Platte, gekennzeichnet
durch ein Plattensubstrat (1) mit auf seiner einen
Seite gebildeten Signalvertiefungen (1a), eine reflektierende Filmschicht (2), die über den Signalvertiefungen liegt, und eine Schutzschicht (3), die
auf der reflektierenden Filmschicht aufgebracht ist,
wobei die Schutzschicht (3) ein wärmeschmelzbares
filmbildendes Mittel ist, das bei einer vorbestimmten Temperatur schmilzt und bei Raumtemperatur verfestigt.

- 2. Optische Platte nach Anspruch 1, dedurch gek e n n z e i c h n e t , daß das wärmeschmelzbare
  filmbildende Mittel ein Mittel ist, das mittels
  eines Walzenbeschichters (8) aufgebracht werden
  kann.
  - 3. Optische Platte nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeich net, daß zwei Plattensubstrate (1) mittels einer Schutzschicht (3) verbunden sind.
  - 4. Optische Platte nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeich net, daß die beiden Plattensubstrate (1, 1') miteinander durch die einander gegenüberliegenden Schutzschichten (3, 3') verbunden sind.

10

- 5. Optische Platte, gekennzeichnet

  durch ein Plattensubstrat (1), auf dessen einer
  Seite Signalvertiefungen (1a) ausgebildet sind,
  eine reflektierende Filmschicht (2), die über den
  Signalvertiefungen (1a) liegt, und eine auf der
  reflektierenden Filmschicht (2) aufgebrachte
  Schutzschicht (3), wobei die Schutzschicht (3)
  ein klebendes Material ist, das bei Raumtemperatur
  nicht klebrig ist.
- 6. Optische Platte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß zwei Plattensubstrate (1, 1') miteinander verbunden sind, wobei
  die klebenden Schutzschichten (3, 3') einander
  gegenüberliegen, und daß sie mittels eines weiteren Klebstoffs miteinander verbunden sind, der
  bei Raumtemperatur klebrig ist.

- 7. Optische Platte nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, daß der Klebstoff mittels eines Walzenbeschichters (8) aufbringbarist.
- 8. Optische Platte, gekennzeichnet
  durch ein Plattensubstrat (1), auf dessen einer
  Seite Signalvertiefungen (1a) aufgebracht sind,
  eine reflektierende Filmschicht (2), die über
  den Signalvertiefungen (1a) liegt und eine Schutzschicht (3), die auf der reflektierenden Filmschicht (2) aufgebracht ist, wobei die Schutzschicht (3) ein Klebstoff ist, der ein wärmeschmelzendes filmbildendes Mittel (6) umfaßt, das
  bei einer vorbestimmten Temperatur schmilzt und
  bei Raumtemperatur sich verfestigt.
- 9. Optische Platte nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß der Klebstoff mittels eines Walzenbeschichters (8) aufschichtbar
  ist.
- 10. Optische Platte nach Anspruch 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, daß die zwei Plattensubstrate (1, 1') miteinander über eine Schutzschicht (3) verbunden sind.
- 11. Optische Platte nach Anspruch 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, daß die beiden Plattensubstrate (1, 1') miteinander verbunden sind, wobei die beiden Schutzschichten gegenüberliegen und die Substrate mittels eines weiteren Klebstoffs verbunden sind.

1		Verfahren geken		øıım	. н	Herstellen					ein	er opti	optischen Platte		
	12.			25 (4.11						_	<u>.</u> +	Aurch	die	Schritte:	
		gek	e n	n z	e e	1	С	n	n	૯	U	dur on			

Herstellen eines Plattensubstrats mit Signalvertiefungen auf dessen einer Seite,

Bilden einer reflektierenden Filmschicht über den Signalvertiefungen,

Fördern des Plattensubstrats,

5

30

Erhitzen eines wärmeschmelzbaren filmbildenden 10 Mittels,

Beschichten der reflektierenden Filmschicht mit dem erwärmten und geschmolzenen wärmeschmelzbaren filmbildenden Mittel,

und Verfestigen des auf der reflektierenden 15 Filmschicht aufgebrachten filmbildenden Mittel, um eine Schutzschicht für die reflektierende Filmschicht zu bilden.

- 13. Verfahren zum Herstellen einer optischen Platte 20 nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichdaß das filmbildende Mittel auf der reflektierenden Filmschicht mittels eines Walzenbeschichters (8) aufgebracht wird. 25
  - 14. Verfahren zum Herstellen einer optischen Platte nach Anspruch 12 oder 13, dadurch gekennz e i c h n e t , daß zwei Plattensubstrate mittels eines filmbildenden Mittels vor dessen Verfestigung miteinander verbunden werden.
- 15. Verfahren zum Herstellen einer optischen Platte nach Anspruch 12 oder 13, dadurch gekennz e i c h n e t , daß zwei Plattensubstrate nach 35 Verfestigung des filmbildenden Mittels mit einem

1 Klebstoff verbunden werden.

5

15

- 16. Verfahren zum Herstellen einer optischen Platte nach einem der Ansprüche 12 bis 15, dadurch gekennzeichnet, daß das filmbildende Mittel ein Klebstoff ist.
- 17. Verfahren zum Herstellen einer optischen Platte gekennzeichnet durch die Schritte:

Herstellen eines Plattensubstrats mit Signalvertiefungen auf dessen einer Seite,

Bilden einer reflektierenden Filmschicht über den Signalvertiefungen,

Beschichten der reflektierenden Filmschicht mit Klebstoff mittels eines Walzenbeschichters, und

- Verfestigen des auf der reflektierenden Filmschicht aufgebrachten Klebstoffs, um eine Schutzschicht für die reflektierende Filmschicht zu bilden.
- 18. Verfahren zum Herstellen einer optischen Platte
  nach Anspruch 17, dadurch gekennzeich n et, daß der Klebstoff bei einer vorbestimmten
  Temperatur klebrig und bei Raumtemperatur nicht
  klebrig ist, und daß er bei Erwärmen auf die reflektierende Filmschicht aufgebracht wird.
- 19. Verfahren zum Herstellen einer optischen Platte
  nach Anspruch 18, dadurch gekennzeich n et, daß zwei mit einer Schutzschicht versehene Plattensubstrate mittels eines weiteren Klebstoffs verbunden werden.

20. Verfahren zum Herstellen einer optischen Platte
nach Anspruch 17, dadurch gekennzeich n et, daß der Klebstoff vor dem Beschichten erwärmt und zwei Plattensubstrate vor seiner Verfestigung durch den Klebstoff verbunden werden.

## Optische Platte

## Beschreibung

5

25

30

35

1

Die Erfindung betrifft eine Verbesserung bei optischen Videoplatten oder digitalen Tonplatten.

Eine optische Videoplatte wird gemäß folgendem Verfahren hergestellt: Wie Fig. 1 zeigt, werden auf der 10 einen Seite einer Schicht 1 eines Kunstharzes, etwa Acrylharz, Signalvertiefungen 1a gebildet, und ein reflektierender Film 2 aus Aluminium oder dgl. wird auf der so behandelten Seite der Schicht 1 aufgebracht. Ein Schutzfilm 3 wird auf dem reflektierenden Film 2 15 gebildet, so daß sich eine Platte ergibt. Eine weitere Platte wird nach dem gleichen Verfahren hergestellt. Dann werden die Schutzfilme 3 und 3' mittels eines Klebstoffs miteinander verbunden. In Fig. 1 sind gleiche Teile mit gleichen Bezugszeichen, jedoch mit 20 " ' " versehen.

Bisher wurde zum Verbinden der beiden Schutzfilme miteinander ein Klebstoff auf Lösungsmittelbasis verwendet. Dieser Klebstoff auf Lösungsmittelbasis muß deshalb derart beschaffen sein, daß er nicht das Kunstharz und die reflektierenden Oberflächen beeinträchtigt. Es ist somit äußerst schwierig, einen geeigneten Klebstoff auszuwählen. Es besteht ferner die Gefahr, daß der Klebstoff auf die Oberflächen der Kunstharzschichten fließt, so daß sich oft ein minderwertiges Produkt ergibt. Wird andererseits der Klebstoff nach Aufbringen zum Verbinden der beiden Platten getrocknet, dann kann während des Trocknens Staub am Klebstoff

- hängenbleiben, was wiederum das Produkt minderwertig macht, d.h. daß ein derartiges Produkt bei der Wiedergabe ein Geräusch erzeugt.
- Unter Berücksichtigung des Voranstehenden ist es Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine optische Platte anzugeben, bei der die Platten miteinander mittels eines wärmeschmelzbaren Klebstoffs verbunden sind, so daß das Plattenmaterial und die reflektierenden Filme nicht nachteilig beeinträchtigt werden. Das sich ergebende Produkt besitzt eine verbesserte Qualität und es wird nicht nur das Herstellungsverfahren vereinfacht, sondern auch die Kosten für die erforderliche Ausrüstung werden reduziert.

30

35

Ein Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen optischen Platte wird nun unter Bezugnahme auf die Zeichnungen beschrieben. Es zeigen

- Fig. 1 einen Schnitt durch eine optische Platte, und
- Fig. 2a und 2b Darstellungen, die die Schritte des
  Herstellungsverfahrens der erfindungsgemäßen optischen Platten veranschaulichen.

Ein Verfahren zur Herstellung einer optischen Platte gemäß der Erfindung wird nun unter Bezugnahme auf die Fig. 2 beschrieben.

Eine Walzenvorrichtung 4 dient zum Fördern einer Platte 5 in Richtung des Pfeiles. Die Platte wurde dadurch hergestellt, daß auf einem blanken Kunstharz, etwa einem Acrylharz, Signalvertiefungen ausgebildet wurden und ein reflektierender Film aus Aluminium oder dgl. auf der so behandelten Platte aufgebracht wurde. Mit 6 ist ein wärmeschmelzbares filmbildendes

Mittel bezeichnet. Für die Platte 5, von der nur eine 1 Seite der Wiedergabe dient, ist das filmbildende Mittel derart, daß es bei einer Temperatur zwischen 60 und 130°C eine Viskosität von 700.000 cps oder weniger besitzt, seine Klebrigkeit geringer als 4 kg bei 5 einer Temperatur von 95°C ist, und seine Oberflächenhaftung größer ist als von EVA-Harz bei Raumtemperatur (d.h., daß es bei Raumtemperatur nicht klebrig ist). Beispielsweise ist für die obengenannte Platte 5 der "062"-Klebstoff der Firma Sela Tilney Japan Ltd. 10 geeignet. Werden zwei Platten 5 miteinander verbunden, so daß Signale von beiden Seiten wiedergegeben werden können, so ist ein geeignetes filmbildendes Mittel derart, daß es eine Viskosität von 700.000 cps oder weniger bei einer Temperatur von 60 bis 130° C be-15 sitzt, die Klebrigkeit kleiner als 4 kg bei 95° C ist, und es als klebriger Klebstoff bei Raumtemperatur verwendbar ist(beispielsweise ist der "HM 406"-Klebstoff von Cemedine Co., Ltd. anwendbar). 20

Gemäß Fig. 2 wird in eine Zuführvorrichtung 7 das wärmeschmelzbare filmbildende Mittel 6 eingeführt; die Zuführvorrichtung erhitzt und schmilzt das filmbildende Mittel 6 und bringt es so erwärmt auf die Oberfläche eines Walzenbeschichters 8 auf. Insbesondere bringt der Walzenbeschichter 8 das filmbildende Mittel 6 auf die reflektierende Oberflächenseite der Platte 5, die auf der Walzenfördervorrichtung 4 gefördert wird. Der Walzenbeschichter 8 dreht sich in Förderrichtung der Platte 5 und wird mit dem filmbildenden Mittel 6 über die Zuführvorrichtung 7 beschichtet.

25


30

Während die Platte 5 so mittels der Rollenfördervorrichtung 4 gefördert wird, wird somit das wärmeschmelzbare filmbildende Mittel 6 auf die reflektierende Oberflächenseite der Platte aufgebracht, wenn letztere durch den Walzenbeschichter 8 läuft.

Im Falle einer einseitigen Platte wird das so aufgebrachte filmbildende Mittel 6 unter Abkühlen auf Raumtemperatur verfestigt, während die Platte weiter gefördert wird. Somit dient das so verfestigte filmbildende Mittel als ein Schutzfilm für die reflektierende Schicht auf der Platte.

Andererseits werden für eine zweiseitige Platte zwei Platten hergestellt, von denen zumindest eine mit dem filmbildenden Mittel 6 versehen wird. Die beiden Platten werden dann unter Verwendung des filmbildenden Mittels 6 als Klebstoff miteinander verbunden, so daß sie eine Einheit bilden, nämlich eine zweiseitige Platte. Es ist klar, daß mit dem vorgenannten Klebstoff 062 als Schutzfilm darauf gebildete Platten miteinander unter Verwendung des oben beschriebenen Klebstoffs "HM 406" verbunden werden können.

Aus der vorstehenden Beschreibung ergibt sich, daß gemäß der Erfindung zwei Platten mit einem wärmeschmelzbaren Klebstoff miteinander verbunden werden. Somit
ist bei der optischen Platte gemäß der Erfindung der
Einfluß von Staubteilchen oder dgl. bei der Wiedergabe
ausgeschaltet; d.h., daß die Qualität der Platte merklich verbessert ist. Auch kann bei der erfindungsgemäßen optischen Platte der Fluß des Klebstoffs auf die
Plattenfläche während der Herstellung minimiert werden,
d.h. daß der Einfluß des Klebstoffflusses auf die Endqualität ein Minimum ist. Die Produktionsvorrichtungen
und das Verfahren können vereinfacht und die Kosten
entsprechend reduziert werden.



32 24 647 G 11 B 7/24 1. Juli 1982 24. Februar 1983

-11-

Anmeldetag: Offenlegungstag:

FIG. 1




FIG. 2(a)




FIG. 2(b)

